



ESTUCO PARA RECUBRIR MUROS DE BLOCK DE CONCRETO O BARRO



Código: 30045	Presentación: 40 kg	Color: Blanco
-------------------------	-------------------------------	-------------------------

Recubrimiento en polvo base cemento, diseñado para revestir y proteger contra la humedad de muros y techos. Cubreblok puede ser utilizado sobre block, barrobloc, ladrillo, tabique y tabicón en interiores y exteriores.

USOS RECOMENDADOS

- Para recubrir muros de block de concreto y barro bien nivelados, donde el espesor requerido sea entre 3 y 7 mm.
- Ideal para interior, exterior, horizontal, vertical, residencial y comercial.
- Para recubrir muros y cielos donde se pretenda dejar un acabado final resistente a la humedad y generación de hongos.

VENTAJAS

- Ahorra tiempo de mano de obra al realizar el proceso de zarpeo, afine y sellado en un sólo paso.
- Repelencia a la humedad media, fórmula antihongos.

Superficies

- | | |
|---------------|----------------|
| ▪ Barro | ▪ Mortero base |
| ▪ Block | cemento-arena. |
| ▪ Barro-block | |

SUPERFICIES ACEPTABLES

- Recubre superficies de block, barro block, concreto celular y mortero base cemento-arena.

NORMAS Y LEED

Producto	Norma
CUBREBLOCK	NOM-018-ENER-2011

Este producto contribuye al cumplimiento de los siguientes créditos del sistema de certificación LEED v2009

***Mrc5** - Materiales regionales ya que el 80% de la materia prima es extraída, procesada y fabricada regionalmente.



RENDIMIENTOS

Espesor	Kg/m ²	m ² /saco de 40 Kg
3 mm	4.6	8.7
4 mm	6.1	6.6
5 mm	7.6	5.2
6 mm	9.2	4.4
7 mm	10.7	3.7

Nota: Estos rendimientos son aproximados y para fines de estimación únicamente. Los rendimientos pueden variar dependiendo del tipo de llana usado, las condiciones de la superficie y los métodos de instalación utilizados.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie de aplicación debe estar limpia, libre de polvo, grasas, pintura, aceites, agentes desmoldantes, ceras o cualquier otro material que pueda interferir con una correcta adhesión. Se recomienda que la superficie esté plomeada y en buen estado estructural. A fin de mejorar el rendimiento de Cemix Cubreblock, se recomienda retirar los excesos de mortero entre las juntas de los blocks o elementos que formen el muro. Antes de aplicar es recomendable humedecer uniforme y ligeramente la superficie, ya que esto asegurará un recubrimiento final de mejor apariencia y dureza.


PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN



Agregue en una cubeta 8.5 litros de agua limpia.



Agregue gradualmente el bulto (40 kg) de CEMIX Cubreblock, mientras mezcla hasta obtener una pasta suave y sin grumos.



Deje reposar la mezcla de 10 a 15 minutos para activar los componentes de la mezcla y sin agregar mas agua vuelva a mezclar.




Moje o selle la superficie donde se vaya a colocar la pasta de Cemix Cubreblock.



Con una llana metálica cuadrada extienda el material con movimientos de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha formando una cruz.



Aproximadamente 30 minutos después de la aplicación, con una llana de esponja y con movimientos circulares, dé el acabado veteadado.



Durante las próximas 72 hrs. a la aplicación, humedezca la superficie durante la mañana y la noche. Para evitar el procedimiento de curado, se recomienda agregar a la mezcla 1 litro de Cemix Bond Ultra como refuerzo.

LIMITACIONES

- No aplicar Cemix Cubreblock cuando se espere que la temperatura baje de 4°C o suba de 38°C durante las 24 horas siguientes a su aplicación, o cuando exista la probabilidad de lluvia.
- No agregar más agua después de mezclado, ya que esto reduce la dureza final del material y resulta en manchas en el color blanco más claras que el resto del producto.

SEGURIDAD

Puede causar daño en ojos, piel y pulmones. Se recomienda usar guantes y lentes de seguridad. Este material es alcalino al mezclarse con agua, evite el contacto con los ojos y la piel. Si llegara a tener contacto con los ojos y/o la piel, enjuague abundantemente con agua. En caso de ingestión, beba de 1 a 2 vasos de agua para diluir. No induzca al vomito.

DATOS TÉCNICOS

Características físicas	Descripción
Apariencia del producto	Polvo fino-granulado blanco
Grano	Medio
Agua de mezcla	8 a 9 litros por saco de 40 kg
Temperatura de aplicación	4°C a 38°
Tiempo de floteo	8 min a 25°C y 50% de humedad relativa
Permeabilidad Karsten	0.036 ml/min

DATOS TÉCNICOS	VALOR	MÉTODO
Resistencia a la compresión a 28 días	48 kg/cm ²	ASTM-C-109
Peso volumétrico (polvo)	1,300 kg/m ³	ASTM-C-185
Peso volumétrico (mezcla)	2,000 kg/m ³	ASTM-C-185
Densidad aparente	1553.30 kg/m ³	NMX-C-126 ONNCCE-2010
Conductividad térmica	0.2937 w/m•K	NMX-C-126 ONNCCE-2010
Permeabilidad al vapor de agua	0.311 ng/Pa•s•m	NMX-C-210 ONNCCE-2013
Adsorción de humedad en peso	1.873%	NMX-C-228 ONNCCE-2013
Adsorción de humedad en volumen	2.757%	NMX-C-228 ONNCCE-2013
Absorción de agua	13.45% en peso	NMX-C-228 ONNCCE-2013

GARANTÍA

Todos los productos Cemix se inspeccionan y prueban antes de ser embarcados. El proceso para hacer cualquier reclamación por material defectuoso y obtener una reposición del material en cuestión se describe a continuación:

- Contar con ticket, factura o comprobante de compra del producto.
- Exponer su reclamación a nuestros teléfonos: 82 88 67 27 en Monterrey y sin costo del interior de la República al 01 800 8383 00 o vía correo electrónico a infocemix@cemix.com.
- Un representante autorizado del fabricante contactará al cliente y verificará el comprobante de compra y el producto, así como su instalación (Cemix no se hará responsable por daños o gastos que surjan de la instalación, uso o reventa de ese material).
- Si a juicio del representante el defecto es imputable a la fábrica, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material en cuestión y el cliente debe esperar sus instrucciones de embarque y autorización para efectuar la devolución. El material se repondrá directamente en fábrica en un lapso no mayor a 30 días después del fallo del representante.

Para más información de nuestras soluciones:

Llame sin costo al
01 800 83 83 000

